

Seles

POLIR PASTE

SELES GmbH, D-Frankfurt

29002

Fina pasta

ŠIFRA

NAZIV PROIZVODA

	Bez silikona	Gruboća	Sjaj	Boja	Uklanjanje tragova bušenja	
FINA PASTA	da	3,0	4,0	bijela	P2500	

PROIZVOD

Fina pasta (29002) koristiti za sve svježe nanesene autolakove da bi se uklonili tragovi brušenja (P2500), tragovi poliranja ili za obnovu vremenom izmatiranih, pohabanih i istrošenih lakova do visokog sjaja.

UPUTE ZA UPOTREBU:

1. Dobro protresti prije upotrebe.
2. Nanijeti dovoljnu količinu paste na podlogu. Ako je polirna spužva suha nanjeti pastu i na nju.
3. Postaviti stroj za poliranje iznad paste i uključiti na 1200 do 1500 okretaja u minuti. Koristiti srednji pritisak preklapajući poteze dok ne uklonimo tragove brušenja i druge nepravilnosti na laku. Nakon toga smanjiti pritisak na površinu dok ne dobijemo visok sjaj.
4. Očistiti površinu vlažnom krpom odmah nakon poliranja.
5. Po potrebi proći površinom *SELES - Završnim polišem (Final Polish)*. Svaki višak paste na plastici, gumi ili spojevima potrebno je ukloniti koristeći vlažnu krp.

SPUŽVE ZA POLIRANJE:

Uz SELES polir paste preporučuje se koristiti SELES spužve za poliranje. Uz proizvod se mogu koristiti slijedeće spužve za poliranje: plava – gruba; narančasta – srednja; crna – mekana.

UPOZORENJA

Držati van dohvata djece. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama. Izbjegavati kontakt sa kožom i očima. Ne sadrži silikon.

UVJETI SKLADIŠTENJA

Preporučena temperatura skladištenja 15 - 25° C. Originalna pakiranja mogu biti uskladištena 24 mjeseca. Čuvati od smrzavanja!

PRVA POMOĆ

Nakon kontakta s kožom odmah oprati s vodom i sapunom. Nakon kontakta s očima odmah isprati sa obilnom količinom vode. Nakon gutanja odmah potražiti liječničku pomoć.

SADRŽI

Naftu, glicerin, mineralna ulja, aluminij oksid i vodu. Sigurnosni list dostupan na zahtjev.

SAVJETI ZA POLIRANJE

- Nikada ne mješajte paste za poliranje na spužvi za poliranje i ne koristiti istu spužvu za poliranje s različitim pastama
- Vrlo je važno primjeniti dovoljan pritisak na odbojnik prilikom prvih prijelaza po površini. Pritisak je potreban da bi se poravnale ogrebotine i/ili površinske neravnine
- *Gruba pasta, Fina pasta* i *Završni poliš* koriste se u različitim metodama poliranja, te nije nužno da se primjenjuju jedna iza druge. Odgovarajuća kombinacija redoslijeda korištenja polir pasti ovisi o boji i kvaliteti laka te podlozi koja se polira.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA