


**Seles****POLIR PASTE**

SELES GmbH, D-Frankurt

**29003****Gruba pasta**

ŠIFRA

NAZIV PROIZVODA

	Bez silikona	Gruboća	Sjaj	Boja	Uklanjanje tragova bušenja	
<b>GRUBA PASTA</b>	da	5,0	1,5	bijela	P1000 P1500	

**PROIZVOD**

*Gruba pasta* (29003) brzo uklanja tragove brušenja (P1000 – P1500) na svježim ili starim lakovima. Idealna za uklanjanje tragova ušpricavanja.

**UPUTE ZA UPOTREBU:**

1. Dobro protresti prije upotrebe.
2. Nanijeti dovoljnu količinu paste na podlogu. Ako je polirna spužva suha nanijeti pastu i na nju.
3. Postaviti stroj za poliranje iznad paste i uključiti na 1200 do 1500 okretaja u minuti. Koristiti srednji pritisak preklapajući poteze dok ne uklonimo tragove brušenja i druge nepravilnosti na laku. Nakon toga smanjiti pritisak na površinu dok ne dobijemo visok sjaj.
4. Očistiti površinu vlažnom krpom odmah nakon poliranja.
5. Po potrebi proći površinom *SELES - Završnim polišem (Final Polish)*. Svaki višak paste na plastici, gumi ili spojevima potrebno je ukloniti koristeći vlažnu krp.

**SPUŽVE ZA POLIRANJE:**

Uz SELES polir paste preporučuje se koristiti SELES spužve za poliranje. Uz proizvod se mogu koristiti slijedeće spužve za poliranje: plava – gruba; narandasta – srednja; crna – mekana.

**UPOZORENJA**

Držati van dohvata djece. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama. Izbjegavati kontakt sa kožom i očima. Ne sadrži silikon.

**UVJETI SKLADIŠTENJA**

Preporučena temperatura skladištenja 15 - 25° C. Originalna pakiranja mogu biti uskladištena 24 mjeseca. Čuvati od smrzavanja!

**PRVA POMOĆ**

Nakon kontakta s kožom odmah oprati s vodom i sapunom. Nakon kontakta s očima odmah isprati sa obilnom količinom vode. Nakon gutanja odmah potražiti liječničku pomoć.

**SADRŽI**

Naftu, glicerol, mineralna ulja, aluminij oksid i vodu. Sigurnosni list dostupan na zahtjev.

**SAVJETI ZA POLIRANJE**

- Nikada ne mješajte paste za poliranje na spužvi za poliranje i ne koristiti istu spužvu za poliranje s različitim pastama
- Vrlo je važno primjeniti dovoljan pritisak na odbojnik prilikom prvih prijelaza po površini. Pritisak je potreban da bi se poravnale ogrebotine i/ili površinske neravnine
- *Gruba pasta*, *Fina pasta* i *Završni poliš* koriste se u različitim metodama poliranja, te nije nužno da se primjenjuju jedna iza druge. Odgovarajuća kombinacija redoslijeda korištenja polir pasti ovisi o boji i kvaliteti laka te podlozi koja se polira.

## IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA